

Mauritslaan 49, 6129 EL Umond, The Netherlands  
www.dyneema.com

Superior Glove

36 Vimy Street

Acton (ON)

L7J 1S1

Canada

a/s de : M. Joe Geng / M. Tony Geng

Votre référence

Notre référence

Ligne directe  
+31-46-4767969

Date  
11/12/2007

Objet

**Programme d'assurance de la qualité pour les gants avec Dyneema®**

Chers Tony/Joe,

Vous nous avez fourni plusieurs échantillons de votre gant de style S13SXGBFN afin de confirmer les résultats mentionnés à l'article 14 de notre entente de collaboration. Le classement s'appliquant aux gants en question a été établi par un institut d'essai accrédité ou vous-même et s'avère conforme aux normes en vigueur EN 388 ou ASTM 1790 et D3884-92.

Par la présente, DSM confirme avoir mesuré ces gants et obtenu les résultats suivants pour chaque type de gant. Un écart maximal de 20 pour cent est admissible pour confirmer de façon positive le classement indiqué :

**Style de gant S13SXGBFN**

**: ACCEPTABLE**

Nous pouvons confirmer une valeur CPPT de 558 g (moyenne de 2 mesures) conformément à la méthode ASTM-1790-97, résistance aux coupures 3 et résistance à l'abrasion 4 selon la norme EN388

Nous nous tardons de recevoir votre commande pour nos étiquettes à logo « avec Dyneema® » pour le style S13SXGBFN mentionné.

Cordiales salutations.

Giovanni Henssen  
Directeur des applications, résistance aux coupures  
DSM Dyneema

Désistement : Les laboratoires de DSM Dyneema ne sont pas un institut d'essai accrédité. Vous pouvez utiliser cette lettre à des fins de communication avec vos clients et ce à vos propres risques et responsabilité. Vous devez indemniser DSM Dyneema de toute réclamation pouvant émaner d'une telle utilisation.